




CEMROCK

BASECOAT

FICHA TÉCNICA

HT-CC-53 _ 21/02/2026 - Versión 02

DESCRIPCION

CEMROCK® es un recubrimiento cementicio de alta adherencia, está elaborado con tecnología de microcementos de alta calidad y modificado con polímeros y áridos de alto desempeño, ideal para acabados en láminas de fibrocemento y tabla de yeso reforzadas con fibra de vidrio, bloque y repellos.

APLICACIONES PRINCIPALES

- Como acabado en fachadas de fibrocemento.
- Como recubrimiento de láminas de yeso reforzadas con fibra de vidrio.
- Como acabado de concreto visto sobre repellos y bloque.

VENTAJAS

- No necesita imprimación debido a su consistencia tixotrópica.
- Facilidad de aplicación.
- Acabado en una sola capa.
- Disminuye costos de aplicación gracias a su facilidad de colocación y secado rápido.
- No hay desperdicios.
- Gran capacidad de adherencia.
- Alto rendimiento.
- Excelente resistencia a los rayones y máxima durabilidad a la intemperie.
- Puede ser pintado en 24 horas a una temperatura de 30 °C.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar totalmente limpia y seca, libre de contaminantes que impidan la adherencia de **CEMROCK**, si la superficie es muy porosa aplicar en dos capas, utilizando la primera para sellar poros y la segunda como acabado final, 30 minutos después de la primera capa, si al momento de la aplicación la superficie supera los 30°C, realice un saturado superficialmente seco para reducir la temperatura.



PREPARACIÓN DE LA MEZCLA



Vierta de 4.48 a 4.84 litros de agua limpia por cada saco de 44 Lbs de **CEMROCK** en un recipiente de boca ancha, mezclar con taladro de bajas revoluciones (500 RPM) hasta lograr una mezcla homogénea del mortero, para evitar la formación de grumos.

DATOS TÉCNICOS



Color:	Gris
Almacenamiento:	12 meses en áreas frescas y techadas en su empaque original
Espesor de cada capa:	1.5 mm
Rango de temperatura de aplicación:	7 °C a 35 °C
Duración de la mezcla:	45 minutos
Resistencia a la compresión:	3000 psi en 7 días

PRESENTACIÓN



Saco de 44 Lbs.

RENDIMIENTO



Un saco de 44 Lbs. cubre 5.5 m² a un espesor de 1.5 mm.

PASOS DE COLOCACION

Vierta 4.48 a 4.84 litros de agua en un recipiente de boca ancha, posteriormente vierta CEMROCK lentamente y mézclelo con un taladro mezclador de bajas revoluciones (500 RPM) hasta obtener una consistencia pastosa y homogénea, libre de grumos.

Aplíquelo con una plana o espátula metálica distribuyéndolo uniformemente, déjelo secar por 15 minutos y realice el acabado final humedeciendo la plana o espátula metálica y si desea un acabado arenoso utilice la esponja o plana de hule, deje secar por 24 horas para aplicar la pintura de acabado.





MEDIDAS DE SEGURIDAD



Usar lentes de seguridad y guantes de caucho. El contacto prolongado o repetido en la piel u ojos puede causar irritación. Si se da contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua y buscar ayuda médica si es necesario. En caso de ingestión, llamar un médico. Evite respirar sus vapores.

GARANTIA

ANUNCIO - LEER CUIDADOSAMENTE CONDICIONES DE VENTA, CEMPLUS ofrece este producto a la venta sujeto y limitado a la garantía la cual solo puede ser modificada por un acuerdo escrito de un oficial corporativo de CEMPLUS plenamente autorizado. Ningún otro representante de o por **CEMPLUS** está autorizado a brindar ninguna garantía u obviar la limitación de responsabilidades que se establecen abajo. **LIMITACION DE LA GARANTIA CEMPLUS** garantiza que este producto está libre de defectos en su fabricación. Si el producto esta defectuoso al comprarlo y se encuentra dentro del periodo de uso indicado en su empaque al momento de usarse, **CEMPLUS** remplazara el producto defectuoso con producto fresco y nuevo sin ningún costo para el comprador. **CEMPLUS** no ofrece ninguna otra garantía ya sea de forma expresa o implícita en relación con este producto. No hay garantía de comerciabilidad. **NINGUN RECLAMO DE NINGUN TIPO PUEDE SER MAYOR QUE EL PRECIO DE COMPRAS DEL PRODUCTO AL RESPECTO DE LOS DAÑOS QUE SE RECLAMAN.** **RIESGO INHERENTE** El comprador asume todo el riesgo asociado con el uso y la aplicación del producto.

MÁS INFORMACIÓN:



www.cemplushn.com



DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

No nos hacemos responsables por daños causados debido al mal uso del producto.

El usuario asume todos los riesgos y responsabilidades relacionados al antes mencionado.

Esta información técnica se basa en nuestros conocimientos y experiencias, aplicando tolerancias normales a nivel de laboratorio y fabricación. Asimismo las recomendaciones, rendimientos y sugerencias no constituyen garantía, ya que al estar fuera de nuestro alcance el control de las condiciones de aplicación, no nos responsabilizamos por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso inadecuado de los productos. Consulte la Ficha de Seguridad para obtener información específica con relación a componentes, primeros auxilios, preparación y manipulación apropiada del producto.

