




MAXICAPA

FICHA TÉCNICA

HT-CC-64 _ 19/02/2026 - Versión 02

DESCRIPCIÓN

MAXICAPA es un mortero cementicio formulado específicamente para el repello y pulido de paredes de bloque en una sola capa. Su diseño lo hace ideal para aplicaciones en interiores y exteriores donde se requieran capas de gran espesor.

VENTAJAS Y BENEFICIOS



- MAXICAPA está diseñado para soportar condiciones climáticas adversas sin perder sus propiedades.
- Ofrece una excepcional capacidad de adherencia, garantizando una aplicación segura y efectiva.
- Supera las características de los pulidos tradicionales, brindando una mayor protección contra el desgaste y los daños.
- MAXICAPA reduce costos de mano de obra al repellar y pulir en un solo paso.
- Su baja permeabilidad reduce la formación de hongos.

ALMACENAJE



12 meses en su empaque original en un ambiente seco y techado.

CERTIFICACIONES



MAXICAPA se fabrica conforme a la norma mexicana NOM-018-ENER-2011, utilizando materias primas de alta calidad que cumplen con la norma internacional Q/SHD004-2011. CENPLUS produce bajo los estándares de calidad internacional ISO 9001: 2015.


APLICACIONES PRINCIPALES

- Revestimiento de paredes de bloque en edificaciones nuevas o en rehabilitación.
- Soluciones decorativas y funcionales para espacios interiores y exteriores con acabado estilo concreto visto.
- Para aplicaciones de acabados que requieran capas de gran espesor.

DATOS TÉCNICOS



PRESENTACIÓN



Saco de 60 lbs

RENDIMIENTO



El saco de 60 Lbs. tiene una cobertura de 1.5 m² a 1 cm. de espesor

Tiempo de pintado.....	24 horas
Fraguado inicial.....	2 horas
Fraguado final.....	24 horas
Resistencia a la compresión a 3 días....	1500 PSI
Adherencia Pull Off.....	150 PSI
Espesor mínimo	6mm
Espesor máximo.....	25mm



PASOS DE APLICACIÓN



PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

- Cada saco de 60 lbs debe mezclarse con 4.5 a 4.8 litros de agua limpia.
- Utilice un recipiente de boca ancha y vierta parcialmente el agua. Luego, añada MAXICAPA lentamente y mezcle con un taladro de bajas revoluciones (500 RPM) o con una cuchara de albañil. Este proceso evitará la formación de grumos y garantizará una mezcla homogénea.
- Aplicar MAXICAPA inmediatamente después de mezclar, extienda de manera uniforme utilizando una llana metálica o un codal de madera hasta obtener una distribución homogénea.
- Deje secar al tacto y luego utilice una esponja para dar el acabado final.

MODO DE EMPLEO

- Preparación del sustrato: La pared debe estar limpia y libre de contaminantes que puedan impedir su adherencia.
- La pared debe estar saturada, superficialmente seca (SSD).

LIMITACIONES

- No aplicar sobre superficies congeladas, pintadas o contaminadas con óxidos.
- No aplicar donde hay presente una excesiva presión hidrostática.
- Una vez que el producto ha fraguado no debe ser reutilizado ya que ha reaccionado y no volverá a tener las mismas propiedades de adherencia y resistencia.
- Agregar más agua que la especificada afectará las propiedades de adherencia y fraguado de MAXICAPA.



MEDIDAS DE SEGURIDAD



Utilice lentes de seguridad y guantes de caucho. El contacto prolongado o repetido con la piel o los ojos puede causar irritación. En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con abundante agua y busque atención médica si es necesario. Si se ingiere, consulte a un médico. Evite inhalar los vapores

GARANTIA

ANUNCIO - LEA DETENIDAMENTE LAS CONDICIONES DE VENTA

CEMPLUS ofrece este producto sujeto a los términos de la garantía, la cual solo puede ser modificada mediante un acuerdo por escrito con un oficial corporativo plenamente autorizado de CEMPLUS. Ningún otro representante de CEMPLUS está autorizado para ofrecer garantías adicionales o modificar las limitaciones de responsabilidad indicadas a continuación.

CEMPLUS garantiza que este producto está libre de defectos de fabricación. Si el producto presenta defectos al momento de la compra y se utiliza dentro del periodo de uso indicado en el empaque, CEMPLUS lo reemplazará sin costo adicional para el comprador. Esta garantía es la única ofrecida por CEMPLUS, y no se extiende ninguna otra garantía, ya sea expresa o implícita, en relación con este producto.

Es responsabilidad del usuario leer y seguir los procedimientos de mezclado y aplicación especificados en esta hoja técnica para tener derecho a la garantía.

NINGÚN RECLAMO DE NINGÚN TIPO EXCEDERÁ EL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO, INDEPENDIENTEMENTE DEL DAÑO RECLAMADO.

RIESGO INHERENTE El comprador asume todo el riesgo asociado con el uso y la aplicación del producto.

MÁS INFORMACIÓN:



www.cemplushn.com



DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

No nos hacemos responsables por daños causados debido al mal uso del producto.

El usuario asume todos los riesgos y responsabilidades relacionados al antes mencionado.

Esta información técnica se basa en nuestros conocimientos y experiencias, aplicando tolerancias normales a nivel de laboratorio y fabricación. Asimismo las recomendaciones, rendimientos y sugerencias no constituyen garantía, ya que al estar fuera de nuestro alcance el control de las condiciones de aplicación, no nos responsabilizamos por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso inadecuado de los productos. Consulte la Ficha de Seguridad para obtener información específica con relación a componentes, primeros auxilios, preparación y manipulación apropiada del producto.

